

weber.floor 4716 primer

Produktbeskrivning

Floor 4716 Primer är en styrén-akrylatdispersion, spädbar med vatten, avsedd för Webers hantverks- och avjämningsprodukter samt Weber Durosistem. Ingen inblandning av ammoniak förekommer i produkten. Floor 4716 har en god alkalibeständighet och goda vidhäftningsegenskaper i såväl torr som våt miljö.

Användningsområde

Floor 4716 Primer kan användas på de flesta typer av underlag, se under rubrik primningsguide.

Förbehandling

Underlaget skall vara torrt, rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra att Floor 4716 Primer får en fullgod vidhäftning till underlaget. Om porbildning uppstår i avjämningsmassan är detta ofta ett tecken på att underlaget är kraftigt sugande, varför extra primning är att rekommendera. Med hänsyn till primerns filmbildning får inte underlagets temperatur understiga +10 °C. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen ligga mellan 10 och 25 °C.

Blandning

Floor 4716 Primer blandas endast med vatten i blandningskärl beroende på golvytans storlek, från hinkar till större fat. För att få rätt blandningsförhållande mäts alltid vattnet upp först och därefter tillsätts primern enligt primerguiden. Lösningen vatten/primer blandas lätt under omrörning. Sörj alltid för god ventilation vid primningsarbete.

Primningsguide

1 l koncentrerad primer plus vatten räcker ungefär till:

Betonggolv 1:3 10 m²

Gamla sugande betonggolv 1:5, 1:3 5 m²

Lättbetong 1:3 5 m²

Klinker/sten** 1:1+ pulver 7 m²

Homogen PVC 1:1 7 m²

Träggolv/linolium 5:1 5 m²

Golvgipsskiva/spånskiva 5:1 5 m²

Rostskyddat stål/järn 1:0 3-5 m²

**Strö i pulver eller fin sand och borsta in det i den våta primern.

Rengöring utrustning

Verktyg och maskiner rengörs med vatten. Observera att tor-



kad primer är svår att lösa upp. Var därför noga med att snabbt rengöra arbetsverktygen innan primern torkat.

Applicering

Primerlösningen fördelas jämnt över golvytan, undvik pölbildning. Borsta in den våta primern minst två gånger till en heltäckande film. Vid applicering med primerpump bör ytan primas minst två gånger eller en gång flödigt med efterföljande borstning med mjuk borste.

Lagring

Lagras frostfritt och ej exponerad för solljus. Obruten förpackning kan lagras i 24 månader.

Förpackning

Flaska 1 liter
Dunkar 5, 10 och 25 liter

Dokument

[Byggvarudeklaration](#)
[Säkerhetsdatablad](#)

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

www.weber.se

Saint-Gobain Byggprodukter AB
Box 707
169 27 Solna
Telefon: 08-625 61 00
Fax: 08-625 61 80
kundsupport@weber.se
<http://www.weber.se>