

MASTERKURE 113

Membranhärdare och dammbindare till betong - klorkautschukbaserad

Produktbeskrivning

MASTERKURE 113 är en membranhärdningsvätska som på ett effektivt sätt förhindrar sprickbildning i ett tidigt skede samt säkerställer en hög betongkvalitet i tätskiktet. Detta uppnås genom att förhindra fuktavgång från betongens yta under det tidiga skedet i cementens hydratation. MASTERKURE 113 fungerar även bra som dammbindare på gamla golv.

Användningsområde

MASTERKURE 113 kan användas för härdning av cementbruk och betong. MASTERKURE 113 kan appliceras på både horisontella och vertikala ytor. Vid applicering på ytor som senare ska målas eller beläggas var god kontakta Modern Betongteknologis representanter. MASTERKURE 113 är också mycket effektiv som dammbindare på nya och gamla golv.

Fördelar

- Hög membranhärdningseffekt. Klarar ASTM:s krav även vid dosering av 0,09 liter per m². Kan appliceras på horisontella och vertikala ytor både inom- och utomhus.
- Ersätter vattenhärdning eller täckning med platsfolie.
- Tränger in i betongens porer vilket gör ytan lättare att hålla ren.
- Gamla betonggolv får en tätare och hårdare yta som inte dammar.

Hantering

MASTERKURE 113 innehåller terpentinersättning. Brandfarligt. Farligt vid inandning. Risk för skador efter ofta upprepad exponering. Användning av produkten förutsätter god ventilation eller användning av lämpligt andningskydd. Får ej tömmas i avloppet. I övrigt hänvisas till separat varuinformation.

Användning

Vid användning som membranhärdare:
MASTERKURE 113 ska så snart som möjligt efter gjutning appliceras i ett jämt skikt som täcker hela ytan. Använd roller, skumplastraka eller lämplig sprututrustning. Ytan kan vara fuktig men utan fritt vatten.

Vid användning som dammbindare på gamla betonggolv:

Golvet dammsuges eller sopas omsorgsfullt varefter MASTERKURE 113 påföres i ett jämt skikt med spruta eller roller. Inomhuslokaler ska ventileras väl vid applicering.

Effektivitet: 90%
Täckförmåga: 8-11 m²/ liter
Åtgång: 0,1 liter/m²
Torktid: 1-2 timmar

Tekniska data

Färg & form	klar gulaktig vätska
Viskositet	tjockflytande
Densitet	930 kg/m ³
Torrhalt	17-21%
Kloridhalt	< 0,01%
Flampunkt	+40°C
Lagringstid	max 24 månader

Förpackning och lagring

MASTERKURE 113 levereras i 10 liters plåtdunkar eller 210 liters fat. MASTERKURE 113 kan lagras vid temperatur under 0°C. Tänk på brandrisken.

Produktgaranti

MASTER BUILDERS produkter är tillverkade under noggrann kontroll för att ge bästa kvalitet. Garanti gäller för produktens funktion under förutsättning att den används enligt våra tryckta anvisningar.

Modern Betong

Sjöflygvägen 44, 183 62 Täby
Tel: 08-756 01 00 • Fax: 08-756 83 44
www.modernbetong.se • mbt@modernbetong.se