

## Peran MDP

### Beskrivning

Peran MDP är en oklassad enkomponent akrylatdispersion för membranhärdning och dammbindning. Produkten är kompatibel med övriga Flowcrete system.

### Användningsområde

Peran MDP används som membranhärdare eller dammbindning på betong. Produkten försämrar inte senare målnings- eller beläggningsvidhäftning, som till exempel oxanolja och filmbildande produkter kan göra. En avsevärt förbättrad dammbindning erhålls om den Peran MDP-behandlade ytan målas en gång med tvåkomponent vattenspädbar epoxi, Flowseal EPW Klar.

### Fördelar

- Snabb, uthärdad efter 30–60 minuter
- Ekonomisk, kan läggas som kombinerad membranhärdare och dammbindning
- Mörkar ej betongen
- Oklassad enkomponent akrylatdispersion

### Beskrivningstext

Produkt: Peran MDP Membranhärdare/Dammbindning  
Färg: transparent

Förarbete och applicering enligt leverantörens anvisningar.

Tillverkare: Flowcrete Sweden AB, Sverige  
Tel: 0435-386 30

### Installationservice

Arbetet skall utföras av auktoriserad Flowcrete-entreprenör och med dokumenterad kvalitetssäkring. Få mer information om våra auktoriserade entreprenörer genom att ringa kundservice eller genom vår hemsida [www.flowcrete.com](http://www.flowcrete.com)

### Produkter ingående i systemet

Peran MDP Membranhärdare/Dammbindning

Detaljerade lägningsanvisningar kan fås på begäran.

### Golvet i fokus

Flowcrete gruppen är världsledande inom industriella och kommersiella golv. Tillgängliga system: värmegolv, golvspackel, fuktmembran, dekorativa golv, fogfritt terrazzo, vattentätningar av parkeringshus och rostskyddssystem - för att nämna några få.

Vårt mål är att tillfredställa era golvönskemål.

### Miljöinformation

Slutprodukten bedöms inte utgöra någon fara ur hälso- eller miljösynpunkt. Systemets höga slitstyrka och fogfria yta minskar behovet av reparationer, underhåll och städning.

Hälso- och miljöfrågor är kontrollerade vid tillverkning och applicering av produkterna av Flowcreteanställda samt utbildade och erfarna entreprenörer.

### Krav på underlaget

Betong eller spackel skall ha en hållfasthet på minst 25 N/mm<sup>2</sup> och skall vara fri från cementhud, damm eller andra föroreningar. Max tillåten relativ fuktighet i underlaget är 97% samt ingen tillskjutande fukt eller grundvattentryck får förekomma.

### Notera att

Flowcretes produkter levereras och säljs med en garanti mot material- och tillverkningsfel, som kan fås mot begäran.

### Rengöring och underhåll

Rengör regelbundet med en skurmaskin tillsammans med ett mildt alkaliskt rengöringsmedel.

### Ytterligare information

För att försäkra dig om att du specificerar det, för projektet, bästa möjliga golv vänligen konsultera vår tekniskserviceavdelning eller registrera ditt intresse att specificera ett av marknadens mest hållbara golv via vår hemsida [www.flowcrete.com](http://www.flowcrete.com)

**Flowcrete Group plc**

Booth Lane Moston Sandbach  
Cheshire CW11 3QF  
UK  
Tel: +44 (0)1270 753000  
Fax: +44 (0)1270 753333  
Email: [uk@flowcrete.com](mailto:uk@flowcrete.com)

**Flowcrete Europe Ltd**

Booth Lane Moston Sandbach  
Cheshire CW11 3QF  
UK  
Tel: +44 (0)1270 753000  
Fax: +44 (0)1270 753333  
Email: [uk@flowcrete.com](mailto:uk@flowcrete.com)

**Flowcrete Asia Sdn Bhd**

Lot 37631 & 37632 Jalan 6/37A  
Taman Bukit Maluri  
Industrial Area Kepong  
52100 Kuala Lumpur  
Malaysia  
Tel: +60 3 6277 9575  
Fax: +60 3 6277 4645  
Email: [malaysia@flowcrete.com](mailto:malaysia@flowcrete.com)

**Flowcrete North America, Inc.**

11133 I-45 South  
Suite J, Conroe  
Texas 77302  
U.S.A.  
Tel: +1 936 539 6700  
Fax: +1 936 539 6701  
Email: [usa@flowcrete.com](mailto:usa@flowcrete.com)

**Flowcrete**  
for the world at your feet

