

SikaTop®-71

Övermålningsbar membranhärdare

Användning

Beskrivning

SikaTop-71 är en tunnflytande, vit emulsion. Sprutad på den nygjutna ytan bildar SikaTop-71 en snabbtorkande hinna, som under härdningsprocessen skyddar betongen mot för tidig uttorkning. SikaTop-71 påverkar inte cementets bindetid

Användning

SikaTop-71 är en membranhärdare på akrylbas, speciellt framtagen för SikaTop-produkter, betong och bruk. SikaTop-71 förhindrar en för tidig uttorkning av bruk och betong. Ytor behandlade med SikaTop-71 kan målas och tapetseras samt putsas med SikaTop-produkter. SikaTop-71 får inte användas, om ytan senare skall impregneras med silan, siloxan eller silikon

Tekniska Data

Typ

Tunnflytande emulsion

Färg

Vit

Densitet

Ca 1,05 kg/l

Torrhalt

Ca 43%

pH

7-8

Åtgång

Ca 0,15-0,20 l/m²

Förpackning

5 kg, 20 kg och 200 kg

Lagringstid

Minst 6 månader från tillverkningsdatum i originalförpackning och frostfri förvaring.

Bruksanvisning

När den färska betongytan sugit upp det fria vattnet (0,5-2 timmar efter gjutning, beroende på omgivande temperatur), appliceras SikaTop-71 med hand- eller motorspruta i tunna och jämna skikt. SikaTop-71 kan också appliceras med skumgummiraka eller roller, när betongen blivit "gåbar".

Rengöring

Rengör omedelbart sprututrustning och övriga verktyg med vatten.

Hälsa & Miljö

Hälsa & Miljö

Se separat säkerhetsdatablad.

Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.



Sika Sverige AB
Veddestavägen 18-20
Box 6009
SE-175 06 Järfälla
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se

